

BD66 is een eencomponent lijm in waterdispersie speciaal voor het leggen van laminaat en lam-parket houten vloerdelen. BD66 lijm plakt goed en heeft een langdurige elasticiteit.

### Eigenschappen

Mengselverhouding	eencomponent
Verwerkingstemperatuur	t > +10°C
verwerking	getande spatel
Pot-Life	n.v.t.
Maximum tijd open	25' (1)
Uitharden	4 – 5 dagen
Dekking	900-1300 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond.
Kleur	eiken, walnoot, afrosia
Opslagstabiliteit	1 jaar (2)
Verpakking	5 kg – 15 – 25 kg
Reinigen gereedschap	water (voordat de lijm is uitgehard)

1 bij 20°C en 65% R.H.

2 in de originele, afgesloten bus bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C

### De beste condities voor het leggen van parket

#### Ondergrond

droog, schoon, geen stofvorming, niet te ruw.

#### Vochtigheid van de ondergrond

2,0% maximaal bij een cementen ondergrond.

#### Houtvochtigheid

8±2%

### Instructies

Smeer de BD66 lijm met een getande spatel gelijkmatig op een schone ondergrond waardoor eventuele stof wordt opgenomen. Zeer absorberende en stofaantrekkende oppervlakken moeten worden verdund met PRYMER W in de verhouding 1:5 met water (zie technisch informatieblad). Klop de houten tegels gelijkmatig tegen elkaar, voordat de net aangebrachte lijm is uitgehard zodat de lijm zich aan het hele houtoppervlak hecht. Na twee weken mag het parket worden geschuurd.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en technische ervaring. De informatie is van algemene aard en wordt u zonder enige verplichting onzerzijds verstrekt. De gebruiker dient bij iedere nieuwe toepassing het product te testen en draagt zelf verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat.