

BD88 A+B is een twee-componenten polyurethaanlijm zonder epoxy-modificatie, volledig water- en organisch oplosmiddelvrij, samengesteld zonder gebruikmaking van aromatische of alifatische amines. BD88 A+B is ontwikkeld nadat er behoefte bleek te bestaan aan een product voor mensen die tevreden zijn met de typische eigenschappen van 100% niet-vluchtige lijmen, maar allergisch zijn voor epoxyhars.

**Bestemmingen:** BD88 A+B is geschikt voor iedere houtsoort in elke maat (inclusief 22 mm houtblokken waarvoor niet eerst "broodjes" hoeven te worden gelegd. De vloer dient in dit geval wel volledig glad te zijn en waterpas, en de houtblokken moeten regelmatig worden "gewogen" omdat men zich laat leiden door het gebruik van zware dingen zoals parketpakketten, zandzakken, cementzakken en dergelijke die men normaalgesproken op bouwterreinen aantreft).

### Eigenschappen

Mengselverhouding	9/1
Verwerkingstemperatuur	$t > +10^{\circ}\text{C}$
Toepassing	getande spatel
Pot-Life	1 u (1)
Maximum tijd open	n.v.t.
Uitharden	36-48 u (1)
Dekking	1200-1800 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond.
Kleur	laurier eiken, walnoot
Opslagstabiliteit	1 jaar (2)
Verpakking	10 kg (9+1) – 5 kg (4,5+0,5)
Reinigen gereedschap	verdunner DS (voordat de lijm is uitgehard)

(1) bij 20°C en 65% R.H.

(2) in de originele, afgesloten bus bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C

### De beste condities voor het leggen van parket

#### Ondergrond

droog, schoon, geen stofvorming, niet te ruw.

#### Vochtigheid van de ondergrond

2,0% maximaal bij een cementen ondergrond.

1,7% maximaal bij een cementen ondergrond met centrale verwarming.

#### Houtvochtigheid

8±2%

#### Overige gebruiksmogelijkheden

Lijmen van warmte- en geluidsisolerende platen (kurk, expanderende polyurethaan, steenwol, enzovoort) Lijmen van hout en bouwmaterialen (keramieke, marmeren tegels) op metaal

### **Gebruiksaanwijzing**

Verdeel de BD88 na het mengen van de twee componenten gelijkmatig met een getande spatel over een schone ondergrond. Zorg dat de houten tegels goed tegen elkaar aan liggen en klop ze voorzichtig vast zodat ze goed over het hele oppervlak vastgelijmd zijn. We adviseren de uiteinden van de tegels bij het leggen niet in de BD88 te dopen. Indien toch nodig, doop ze dan in een vinyl (PARKETTKOLL) lijm die een zeer krachtige hout op hout verlijming heeft, waardoor ook het bekende "glijden" van de tegels wordt voorkomen. Het gebruik van BD88 op niet-absorberende ondergronden (marmer, keramiek, gepolymeriseerde blokken) wordt niet aangeraden. Na 3-4 dagen kan er worden geschuurd afhankelijk van de atmosfeer en de hygrometische condities van het parket. Bij het leggen van het voorbereekte parket moeten de planken die per ongeluk "vuil" geworden zijn van de lijm onmiddellijk worden schoongemaakt met PULIPAR of DS verdunner. Wij adviseren u bij het gebruik van BD88 goede voorzorgsmaatregelen te treffen.

### **Veiligheids- en risico-informatie**

B ..Xn • GEVAARLIJK BIJ INADEMING. IRRITEREND VOOR DE OGEN, HET ADEMHALINGS-SYSTEEM EN DE HUID. • KAN GEVOELIGHEID VEROORZAKEN BIJ INADEMING EN CONTACT MET DE HUID.

BEWAAR DE BUS OP EEN GOED GEVENTILEERDE PLAATS. HOUD VER VERWIJDERD VAN VOEDSEL, DRANK EN DIERVERZORGINGSPRODUCTEN, ADEM HET STOF NIET IN. VERMIJD CONTACT MET DE HUID. INGEVAL VAN EEN ONGELUK OF ALS U ZICH NIET GOED VOELT, VRAAG ONMIDDELLIJK MEDISCH ADVIES.

(LAAT ZO MOGELIJK HET ETIKET ZIEN) INGEVAL VAN EEN ONGEVAL BIJ INADEMING. ZORG VOOR FRISSE LUCHT EN HOUD HET SLACHTOFFER RUSTIG.

Inhoud: DIPHENYLMETHAAN-4,4'-DI-ISOCYANAAT,

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en technische ervaring. De informatie is van algemene aard en wordt zonder enige verplichting onzerzijds verstrekt. De gebruiker dient bij iedere nieuwe toepassing het product te testen en draagt zelf verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat.